(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-315816

(43)公開日 平成6年(1994)11月15日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 2 3 C 5/10

Z 9326-3C

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平5-105384

(22)出願日

平成5年(1993)5月6日

(71)出願人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 小峰 武夫

兵庫県明石市魚住町金ヶ崎西大池179番1

株式会社神戸製鋼所明石工場内

(72)発明者 青木 太一

兵庫県明石市魚住町金ヶ崎西大池179番1

株式会社神戸製鋼所明石工場内

(72)発明者 原 正明

兵庫県明石市魚住町金ヶ崎西大池179番1

株式会社神戸製鋼所明石工場内


(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外1名)

(54) 【発明の名称 】 エンドミル

(57)【要約】

【目的】 エンドミルの外周切刃先端部におけるチッピ ングを防止する。

【構成】 外周切刃先端点Aが、工具回転方向に関して 切削開始点Bよりも後方に位置するように、外周切刃先 端部に面取りが施されている。



12/10/2006, EAST Version: 2.1.0.14

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外周切刃(1)の軸方向先端点(A) が、工具回転方向に関して切削開始点(B)よりも後方 に位置するように、該外周切刃先端部に面取りが施され たことを特徴とするエンドミル。

【請求項2】 上記面取りにより形成される面取り部 (2)の軸方向長さ(δ)が0.1~1.5m、上記軸方 向先端点(A)および上記切削開始点(B)を結ぶ線の. 軸方向に対する傾斜角(α)が-2°~-15°の各範 囲内に設定されている請求項1記載のエンドミル。

【請求項3】 上記面取り部(2)は凹湾曲状に形成さ れる請求項2記載のエンドミル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エンドミルに係り、特 に、その先端切刃に、チッピング防止策として面取りが 施されたエンドミルに関する。

[0002]

【従来の技術・発明の解決課題】図3に、一般のエンド ミルにおける外周切刃形状を展開して示す。図示するよ 20 うに、その外周切刃11には捩れ角 θ が与えられ、底刃 にも逃げ角βが与えられているため、外周切刃先端の切 刃角Sは鋭角になっている。このような外周切刃の先端 形状はチッピングを起こし易くする主要な原因となって おり、その傾向は特に脆性の高い超硬材で作られたエン ドミルの場合に顕著である。

【0003】上述のような外周切刃の先端部におけるチ ッピングを防止するために従来採られている対策の一つ として、その部分に面取りを施すことによって刃先の強 度向上を図る手法が知られている。ところで従来の面取 30 りは、図4に示すように面取りの角度αが軸方向に対し て正の角度、すなわち、刃の先端点が基端部側よりも軸 方向に関して回転方向前方へ出る角度に面取り面12が 形成されている。

【0004】ところが、刃の先端点はエンドミルを保持 するシャンクから最も遠い箇所にあって切削時のびびり 現象が起こり易い点であり、さらには切削開始点でもあ ることから断続的に切削が行われて衝撃的荷重が作用す る点ともなっている。このため、図3の場合よりも刃先 の、超硬エンドミルの刃先の脆性を補うにはいまだ不十 分であった。

【0005】本発明は上述のごとき従来の技術的課題に 鑑み、これを有効に解決すべく創案されたものである。 したがって本発明の目的は、外周切刃先端部のチッピン グを有効に防止できる、特に超硬エンドミルの脆性をも 補ってそのようなチッピングを防止できる切刃形状を持 ったエンドミルを提供することにある。

は、上述のごとき従来技術の課題を解決し、その目的を 達成するために以下のような構成を備えている。即ち、 外周切刃の軸方向先端点が、工具回転方向に関して切削 開始点よりも後方に位置するように、該外周切刃先端部 に面取りが施されている。

2

【〇〇〇7】上記面取りにより形成される面取り部の軸 方向長さが0.1~1.5㎜、上記軸方向先端点および上 記切削開始点を結ぶ線の軸方向に対する傾斜角が-2。 ~-15°の各範囲内に設定されているのが好ましい。 10 また、この面取り部は凹湾曲状に形成されてもよい。 [8000]

【作用および発明の効果】本発明に係るエンドミルで は、外周切刃の先端部に面取りを施すことで刃先強度が 増大するばかりでなく、外周切刃の先端部が切削開始点 とはならないように面取りが施されるので、この外周切 刃先端部に断続的な衝撃荷重が作用することがなくな り、チッピングはさらに発生し難くなる。したがって、 脆性の高い超硬エンドミルであっても、十分にチッピン グを防止できる。

【0009】また、外周切刃で切削開始点となる箇所 は、十分に大きな切刃角を採ることができるので、衝撃 荷重にも十分に耐えられる。

【0010】なお、面取り部の軸方向長さは、十分な刃 先強度を得るためには O.1 m以上とる必要があり、ま た1.5㎜までなら切り屑の排出性や被削材の寸法精度 を悪化させることは少ない。また、面取り部の傾斜角 は、-2°よりも負に大きければ、外周切刃先端点が切 削開始点よりも十分に後方位置となり、-15°程度ま でなら切り屑の排出性を悪化させることは少なく、使用 上の問題はない。

【0011】特に、面取り部を凹湾曲状に形成すれば、 刃先点での軸方向すくい角を、直線状に形成するよりも 正の方向へ大きくすることもでき、刃先の切れ味も十分 に確保できる。

[0012]

【実施例】以下、本発明に係るエンドミルの一実施例に ついて、図1および図2を参照して説明する。図1は、 本実施例の超硬エンドミルの外周切刃先端部を軸直角方 向から見て示す拡大図である。本実施例のエンドミルと 強度は増大してチッピングを生じ難くなってはいるもの 40 して、全長90㎜、刃部長35㎜、外径12㎜、4枚刃 で捩れ角 $\theta=30$ °の右捩れ超硬エンドミルを用い、各 外周切刃1の先端部に、軸方向長さδ=0.2m、軸方 向に対する面取り角 $\alpha = -3$ °(ただし、面取り角 α の 正負は、エンドミルの軸方向に関して回転方向前方へ切 刃が出る方向を正、後方へ下がる方向を負とする。)の 直線状面取りを施した。その他の切刃諸元として、底刃 の逃げ角β=6°、外周切刃の二番角は10°、底刃の 中低角は2°である。

【0013】以上のように面取りが施されたエンドミル 【課題を解決するための手段】本発明に係るエンドミル 50 の外周切刃先端部では、面取り部2の先端点Aにおける

切刃角 Pは90°-(-3°= α)-(6= β)°=8 7°である。従来のエンドミルでは面取り角が正の値と なるので、切削開始点となる切刃先端点の切刃角は90 を超えることはない。そして、本実施例のエンドミル では、切削開始点が面取り部2の基端点Bとなり、この 点における切刃角Kは180° -(30° $=\theta$) -3° =147°である。切削開始点の切刃角としては十分に 大きな角度となっている。エンドミルにおける通常の捩 れ角が10°~60°程度であるので、切削開始点の切 刃角は必ず90°以上確保でき、従来の切削開始点の約 1.3~1.6倍の強度が得られる。

【0014】本実施例の超硬エンドミルと従来技術によ る超硬エンドミルとを比較して、被削材の側端面を厚さ (エンドミルの径方向切り込み) O.5mm、深さ(エン ドミルの軸方向切り込み)20㎜の取代のダウンカット で、以下のような切削テストを行った。なお、従来技術 の超硬エンドミルは、面取り角が+2°であり、その他 の諸元は本実施例と同様である。被削材はFCM44 O、切削速度36m/min、送り速度300mm/min、使用 した切削油は水溶性であった。テスト結果によると、従 20 の外周切刃形状を展開して示す図である。 来品は約6mの切削で微小チッピングが発生したのに対 して、本実施例のエンドミルは42mまでチッピングの 発生なしに摩耗による寿命に達し、従来品の約7.0倍 の寿命を示した。

【0015】上述の実施例では面取りが直線状に施され ているが、図2に示すように凹湾曲状に面取りを施すこ とも可能である。この場合、切削開始点B'から外周切

刃先端点A'へ向かう直線の軸方向に対する角α'が-2 * ~-15*の範囲内とされる。しかしながら、点A' における切刃の軸方向すくい角は正とすることも可能で あり、上記実施例よりもさらに良好な切れ味が確保され る。

4

【0016】以上の説明では、超硬エンドミルについて 述べたが、外周切刃先端部のチッピング防止策として本 発明がなす作用は通常の高速度工具鋼製エンドミルにお いても有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るエンドミルの一実施例における 外周切刃先端部を軸直角方向から見て示す拡大図であ

【図2】 本発明に係るエンドミルの他の実施例におけ る外周切刃先端部を軸直角方向から見て示す拡大図であ

【図3】 従来の一般的エンドミルにおける外周切刃形 状を展開して示す図である。

【図4】 従来技術により面取りが施されたエンドミル

【符号の説明】

1 外周切刃

2 面取り部

A 外周切刃先端点

切削開始


点


α 面取り部の傾斜角


面取り部

の軸方向長さ

【図2】 【図3】 【図1】







【図4】

PAT-NO:

JP406315816A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06315816 A

TITLE:

END MILL

PUBN-DATE:

November 15, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOMINE. TAKEO AOKI, TAICHI HARA, MASAAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOBE STEEL LTD N/A

APPL-NO: JP05105384 **APPL-DATE:** May 6, 1993

INT-CL (IPC): <u>B23</u> <u>C</u> <u>005/10</u>

US-CL-CURRENT: 409/52

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase the edge strength, prevent the occurrence of chipping, and secure good cutting quality by applying chamfering to the tip section of an outer periphery cutting edge so that the tip point in the axial direction of the outer periphery cutting edge is located behind the cutting start point with respect to the tool rotating direction.

CONSTITUTION: A linear or curved chamfering section 2 having the axial length δ =0.1-1.5mm and the tilt angle (chamfering angle) α =-2° to -15° against the axial direction of the line connecting the axial start point A and the cutting start point B is applied to the tip section of each outer periphery cutting edge 1 of a right-tortional cemented carbide end mill having four edges and the twist angle θ =30°. The cutting start point is used as the base point B of the chamfering section 2, a sufficiently large angle can be secured, the edge strength is

increased, no intermittent impact load is applied to the tip section of the outer periphery cutting edge, and the occurrence of chipping is prevented.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO